



## Datenblatt Polyamid 6 Guss (PA6G), natur

<u>Eigenschaften</u>	<u>Wert</u>	<u>Test Methode</u>
Spezifische Dichte	1,15 g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Wasseraufnahme	0,7 %	DIN 53495
Betriebstemperaturbereich	-40 / +110 °C	
Reißfestigkeit	80 MPa	ISO 527
Kugeldruckhärte	115 MPa	ISO 2039-1
Biegefestigkeit	110 MPa	DIN 53505